

COLOUR FASTNESS VALUES - AATCC Standard																											ARTICLE: YORI									
COLOUR		CHLORINATED WATER AATCC 162	LIGHT AATCC 16-20 AFU	WATER 38°C AATCC 107							SEA WATER 38°C AATCC 106							PERSPIRATION AATCC 15						CROCKING AATCC 08		WASHING 49°C AATCC 61-2A										
		C.C.	C.C.	C.C.	AC	CO	PA	PL	PC	WO	C.C.	AC	CO	PA	PL	PC	WO	C.C.	AC	CO	PA	PL	PC	WO	S.CO DRY	S.CO WET	C.C.	AC	CO	PA	PL	PC	WO			
6316	Blue	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5		
Fluorescent Colours - CF to Light AATCC 16-10 AFU'																																				
1011	Acid Yellow	4	3,5	4,5	3,5	4	3,5	4	4,5	3,5	4,5	3,5	4	3,5	4	4,5	3,5	4,5	4	4	4	4,5	4,5	4	4,5	4	4	2,5	3,5	2	3,5	4	3			
1912	Acid Orange	4	4	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4	4	4	4,5	4	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4	3	4	2,5	3,5	4,5	3,5			
2213	Pink Splash	4	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5	4,5	3	4	4,5	4			
2313	Acid Pink	4	3,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5	4	4,5	3	4,5	4,5	4,5	4,5			
2413	Hot Pink	4	3,5	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5	4	2,5	4	4,5	4			
2617	Acid Green	4	3,5	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5	3	4	2,5	4	4,5	3,5			
1914	Acid Tang	4	4,5	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4	4,5	4	4,5	4	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4	4	4	3	4	4,5	4,5			
2812	Peach	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5			